

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MO 500 BM

Réf. 1000000004

Etablissement	MORU (Oise)	Application	LOISIRS
Gisement	Butte du Moulin	Utilisation	Equestre
Type	Sable siliceux	Qualité	Sable blanc, non criblé

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,1	%
Fe ₂ O ₃	0,036	%
Al ₂ O ₃	0,542	%
TiO ₂	0,025	%
K ₂ O	0,338	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,33	%


Caractéristiques physiques moyennes

Masse volumique réelle	2,60 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,30
Module de finesse	1,36
Humidité	4,50%
pH	7,00

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR	
Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	99,99
1,000	99,98
0,500	99,58
0,250	64,09
0,125	0,58
0,080	0,50
0,063	0,10



Directeur Commercial