

FICHE PRODUIT



SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

CH 315 µm

Vrac : réf. 1000000913

Etablissement	CHANAC (Lozère)	Application	FILIERES AGRICOLES
Gisements	Cros-Haut	Utilisation	Amendement
Type	Calcaire (CaCO₃)	Qualité	Filler, granulométrie 315 µm
Conditionnement	Vrac, Big Bags, sacs		

Analyse chimique moyenne

CaO	53,3	%
MgO	1,20	%
Fe ₂ O ₃	0,32	%
SiO ₂	1,35	%
Al ₂ O ₃	0,68	%
P ₂ O ₅	0,02	%
MnO	0,008	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	43,10	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,72 t/m ³
Masse volumique apparente	1,35 t/m ³
Valeur neutralisante	55
Cendres insolubles dans l'acide	1,55%
Humidité	< 0,2 %
pH	8,9%

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulé %
2,500	100,00
2,000	100,00
1,600	100,00
1,000	99,85
0,630	99,41
0,315	94,39
0,200	81,44
0,160	72,10
0,080	38,10
D50	110



Directeur Commercial

