

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

CH 4/25

réf. 1000000090

Etablissement	CHANAC (Lozère)	Application	BTP
Gisements	Cros-Haut	Utilisation	Travaux publics
Type	Dolomie (CaMg(CO₃)₂)	Qualité	Granulométrie 4/25 mm
Conditionnement	Vrac		

Analyse chimique moyenne

CaO	32,50	%
MgO	20,00	%
Fe ₂ O ₃	0,06	%
SiO ₂	0,40	%
Al ₂ O ₃	0,14	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	47,50	%

Caractéristiques physiques moyennes

Dureté	3,5 - 4
Humidité	6%

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passants cumulés (%)
63,00	100,00
45,00	100,00
31,50	100,00
16,00	67,34
4,00	5,41
2,00	4,68
1,00	4,03
0,50	3,52
0,25	3,22
0,13	2,60
0,06	1,26

