

## FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10  
Fax : 01 47 62 55 11

MCH 25 LH

réf. 1000000806

<b>Etablissement</b>	<b>MARCHEPRIME (Gironde)</b>	<b>Application</b>	<b>INDUSTRIE</b>
<b>Gisement</b>	<b>Marcheprime</b>	<b>Utilisation</b>	<b>Chaudière à lit fluidisé</b>
<b>Type</b>	<b>Sable extra-siliceux</b>	<b>Qualité</b>	<b>Lavé</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Vrac, Big-bags, sacs</b>		

## Analyse chimique moyenne

SiO <sub>2</sub>	<b>99,6</b>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,010</b>	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,243</b>	%
TiO <sub>2</sub>	<b>0,013</b>	%
K <sub>2</sub> O	<b>0,069</b>	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	<b>0,11</b>	%

## Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	<b>2,65 t/m<sup>3</sup></b>
Masse volumique apparente	<b>1,5 t/m<sup>3</sup></b>
Dureté	<b>7 Mohs</b>
Humidité	<b>&lt; 5,0 %</b>
pH	<b>7,00</b>

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

## Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
2,500	100,00
2,000	99,20
1,000	92,53
0,800	77,37
0,630	48,22
0,500	14,87
0,400	0,64
0,315	0,00
0,250	0,00
0,200	0,01
0,160	0,00
0,125	0,00
0,100	0,00
0,080	0,00
0,075	0,00

## ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE



Directeur Commercial