

## FICHE PRODUIT

**SAMIN**

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10  
Fax : 01 47 62 55 11

**MCH 30 LH**

réf. 1000000036

<b>Etablissement</b>	<b>MARCHEPRIME (Gironde)</b>	<b>Application</b>	<b>LOISIRS</b>
<b>Gisement</b>	<b>Marcheprime</b>	<b>Utilisation</b>	<b>Plage</b>
<b>Type</b>	<b>Sable extra-siliceux</b>	<b>Qualité</b>	<b>Lavé humide</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Vrac</b>		

## Analyse chimique moyenne

SiO <sub>2</sub>	<b>98,7</b>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,014</b>	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,274</b>	%
TiO <sub>2</sub>	<b>0,016</b>	%
K <sub>2</sub> O	<b>0,074</b>	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	<b>0,13</b>	%

## Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	<b>2,65 t/m<sup>3</sup></b>
Masse volumique apparente	<b>1,5 t/m<sup>3</sup></b>
Dureté	<b>7 Mohs</b>
Valeur au bleu	<b>0</b>
Module de finesse	<b>2,78</b>
Humidité	<b>&lt; 5 %</b>
pH	<b>7,00</b>

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

## ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

## Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	99,65
1,000	93,27
0,800	72,95
0,630	50,82
0,500	29,07
0,400	19,22
0,315	9,53
0,250	0,33
0,200	0,25
0,160	0,16
0,125	0,06
0,100	0,06
0,080	0,10
0,063	0,00



Directeur Commercial