

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

MCH 50 LH

réf. 1000000035

| | | | |
|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Etablissement | MARCHEPRIME (Gironde) | Application | LOISIRS |
| Gisement | Marcheprime | Utilisation | Beach-volley |
| Type | Sable extra-siliceux | Qualité | Sable blanc lavé humide |
| Conditionnement | Vrac, Big Bags | | |

Analyse chimique moyenne

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| SiO ₂ | 98,3 | % |
| Fe ₂ O ₃ | 0,029 | % |
| Al ₂ O ₃ | 0,964 | % |
| TiO ₂ | 0,027 | % |
| K ₂ O | 0,475 | % |
| Perte au feu (à 1100°C) ~ | 0,26 | % |

Caractéristiques physiques moyennes


| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Masse volumique réelle | 2,65 t/m³ |
| Masse volumique apparente | 1,5 t/m³ |
| Dureté | 7 Mohs |
| Valeur au bleu | 0,5 |
| Module de finesse | 2 |
| Humidité | < 5 % |
| pH | 7,00 |

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

| Ouverture de maille en mm | Passant cumulés % |
|---------------------------|-------------------|
| 1,000 | 100,00 |
| 0,800 | 99,96 |
| 0,630 | 99,56 |
| 0,500 | 97,46 |
| 0,400 | 83,34 |
| 0,315 | 49,67 |
| 0,250 | 20,26 |
| 0,200 | 7,14 |
| 0,160 | 2,00 |
| 0,125 | 0,43 |
| 0,100 | 0,10 |
| 0,080 | 0,04 |

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE



Directeur Commercial