

## FICHE PRODUIT

**SAMIN**

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10

**MCH R**

réf. 1000000045

<b>Etablissement</b>	<b>MARCHEPRIME (Gironde)</b>	<b>Application</b>	<b>LOISIRS</b>
<b>Gisement</b>	<b>Marcheprime</b>	<b>Utilisation</b>	<b>Equestre</b>
<b>Type</b>	<b>Sablon</b>	<b>Qualité</b>	<b>Sable blanc, type D1</b>
<b>Conditionnement</b>	<b>Vrac, Big Bags</b>		

## Analyse chimique moyenne

SiO <sub>2</sub>	<b>99,2</b>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,040</b>	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,576</b>	%
TiO <sub>2</sub>	<b>0,029</b>	%
K <sub>2</sub> O	<b>0,230</b>	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	<b>0,13</b>	%

## Caractéristiques physiques moyennes


Couleur	<b>blanc</b>
Masse volumique réelle	<b>2,63 t/m<sup>3</sup></b>
Masse volumique apparente	<b>1,5 t/m<sup>3</sup></b>
Dureté	<b>7 Mohs</b>
Humidité	<b>&lt; 5 %</b>
pH	<b>7,00</b>

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

## Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	99,98
2,000	99,88
1,600	99,57
1,400	99,39
1,250	99,16
1,000	98,690
0,800	92,470
0,630	85,710
0,500	78,870
0,400	56,540
0,315	33,070
0,250	10,400
0,200	7,070
0,160	3,740
0,125	0,610
0,100	0,400
0,080	0,200
0,063	0,100

## ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE



Directeur Commercial