

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10

MCH R

réf. 1000000045

Etablissement	MARCHEPRIME (Gironde)	Application	LOISIRS
Gisement	Marcheprime	Utilisation	sable de loisirs
Type	Sablon	Qualité	Sable blanc, type D1
Conditionnement	Vrac, Big Bags		

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,2	%
Fe ₂ O ₃	0,040	%
Al ₂ O ₃	0,576	%
TiO ₂	0,029	%
K ₂ O	0,230	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,13	%

Caractéristiques physiques moyennes


Couleur	blanc
Masse volumique réelle	2,63 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Humidité	< 5 %
pH	7,00

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

Tamisage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	99,98
2,000	99,88
1,600	99,57
1,400	99,39
1,250	99,16
1,000	98,690
0,800	92,470
0,630	85,710
0,500	78,870
0,400	56,540
0,315	33,070
0,250	10,400
0,200	7,070
0,160	3,740
0,125	0,610
0,100	0,400
0,080	0,200
0,063	0,100

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE



Directeur Commercial