

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
 Les Miroirs
 18, avenue d'Alsace
 92096 La Défense Cedex
 Tél : 01 47 62 55 10
 Fax : 01 47 62 55 11

RZ 250 LH

réf. 1000000971

Etablissement	ROZET (Aisne)	Application	LOISIRS
Gisement	Rozet	Utilisation	Equestre
Type	Sable siliceux	Qualité	Criblé, type D1

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,9	%
Fe ₂ O ₃	0,017	%
Al ₂ O ₃	0,041	%
TiO ₂	0,019	%
K ₂ O	0,006	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,11	%


Caractéristiques physiques moyennes

Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,6
Module de finesse	1,37
Humidité	<5%
pH	6,7

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
 Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR	
Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
1,250	100,00
1,000	100,00
0,800	99,99
0,630	99,94
0,500	99,40
0,400	94,60
0,315	78,48
0,250	62,59
0,200	35,65
0,160	11,37
0,125	1,29
0,100	0,20
0,080	0,10



Directeur Commercial