

## FICHE PRODUIT

**SAMIN**

SAMIN  
Les Miroirs  
18, avenue d'Alsace  
92096 La Défense Cedex  
Tél : 01 47 62 55 10  
Fax : 01 47 62 55 11

**RZ 250 LH**

réf. 1000000971

<b>Etablissement</b>	<b>ROZET (Aisne)</b>	<b>Application</b>	<b>LOISIRS</b>
<b>Gisement</b>	<b>Rozet</b>	<b>Utilisation</b>	<b>sable de loisirs</b>
<b>Type</b>	<b>Sable siliceux</b>	<b>Qualité</b>	<b>Criblé, type D1</b>

**Analyse chimique moyenne**

SiO <sub>2</sub>	<b>99,9</b>	%
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,017</b>	%
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	<b>0,041</b>	%
TiO <sub>2</sub>	<b>0,019</b>	%
K <sub>2</sub> O	<b>0,006</b>	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	<b>0,11</b>	%


**Caractéristiques physiques moyennes**

Masse volumique réelle	<b>2,65 t/m<sup>3</sup></b>
Masse volumique apparente	<b>1,5 t/m<sup>3</sup></b>
Dureté	<b>7 Mohs</b>
Valeur au bleu	<b>0,6</b>
Module de finesse	<b>1,37</b>
Humidité	<b>&lt;5%</b>
pH	<b>6,7</b>

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.  
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

**ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE**

Tamisage AFNOR	
Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
1,250	100,00
1,000	100,00
0,800	99,99
0,630	99,94
0,500	99,40
0,400	94,60
0,315	78,48
0,250	62,59
0,200	35,65
0,160	11,37
0,125	1,29
0,100	0,20
0,080	0,10



Directeur Commercial