

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

RZ 700 C

réf. 1000000423

Etablissement	ROZET (Aisne)	Application	VERRERIE
Gisement	Rozet	Utilisation	Bouteilles
Type	Sable extra-siliceux	Qualité	Criblé, type D1

Analyse chimique moyenne

SiO ₂	99,8	%
Fe ₂ O ₃	0,037	%
Al ₂ O ₃	0,120	%
TiO ₂	0,021	%
K ₂ O	0,036	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	0,38	%

Caractéristiques physiques moyennes


Masse volumique réelle	2,65 t/m³
Masse volumique apparente	1,5 t/m³
Dureté	7 Mohs
Valeur au bleu	0,6
Module de finesse	1,37
Humidité	3%
pH	6,7

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamissage AFNOR

Ouverture de maille en mm	Passant cumulés %
4,000	100,00
2,000	99,98
1,000	99,96
0,500	98,58
0,400	88,69
0,315	78,24
0,250	63,46
0,125	0,94
0,080	0,70
0,063	0,10



Directeur Commercial