

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

SAMICARDOL

Vrac: ref 1000000702

| | | | |
|------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------------|
| Etablissement | TACON (Ain) | Application | FILIERES AGRICOLES |
| Gisement | Saint Germain de Joux | Utilisation | Amendement |
| Type | 50% Calcaire - 50% Dolomie | Qualité | Broyé |
| Conditionnement | Vrac, Big Bag | | |

Analyse chimique moyenne

| | | |
|--------------------------------|--------------|---|
| CaO | 55,8 | % |
| MgO | 0,2 | % |
| Fe ₂ O ₃ | 0,011 | % |
| SiO ₂ | 0,00 | % |
| Al ₂ O ₃ | 0,005 | % |
| Perte au feu (à 1100°C) ~ | 44,0 | % |

Caractéristiques physiques moyennes

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Solubilité carbonique | 45,00 |
| Valeur neutralisante | 56 |
| Finesse (% Passant à 100 µm) | 45 |
| Humidité | < 0,2 % |

Éléments trace et métaux lourds


| | | | |
|----|------------|----|---------|
| F | < 5,07 ppm | Ni | 4 ppm |
| As | < 7,5 ppm | Zn | 44 ppm |
| Cr | 3 ppm | Pb | 2 ppm |
| Cu | 2 ppm | Cd | < 1 ppm |

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR

| Ouverture de maille en mm | Refus cumulés % |
|---------------------------|-----------------|
| 0,800 | 99,80 |
| 0,316 | 95,40 |
| 0,160 | 75,00 |
| 0,125 | 63,00 |
| 0,100 | 41,40 |
| 0,080 | 21,30 |
| 0,063 | 5,30 |
| 0,032 | 0,20 |
| D 50 | 0,11 |



Utilisable en Agriculture biologique conformément au règlement européen CE 834/2007

Directeur Commercial