

FICHE PRODUIT

SAMIN

SAMIN
Les Miroirs
18, avenue d'Alsace
92096 La Défense Cedex
Tél : 01 47 62 55 10
Fax : 01 47 62 55 11

SAMICARDOL

Vrac : réf. 1000000074
Big-bags : réf. 1000000081 (1t)

Etablissement	CHANAC (Lozère)	Application	FILIERES AGRICOLES
Gisement	Cros-Haut	Utilisation	Amendement
Type	50% Calcaire - 50% Dolomie	Qualité	Broyé
Conditionnement	Vrac, Big Bags, sacs		

Analyse chimique moyenne

CaO	42,0	%
MgO	10,0	%
Fe ₂ O ₃	0,21	%
SiO ₂	1,60	%
Al ₂ O ₃	0,50	%
Perte au feu (à 1100°C) ~	45,10	%

Caractéristiques physiques moyennes

Masse volumique réelle	2,7 t/m ³
Masse volumique apparente	1,5 t/m ³
Dureté	3,5 Mohs
Valeur neutralisante	56
Solubilité carbonique	60
Finesse (% Passant à 100 µm)	45
Humidité	< 0,2 %


Éléments trace et métaux lourds

F	< 5,0 ppm	Ni	4 ppm
As	< 1,25 ppm	Zn	< 32 ppm
Cr	3 ppm	Pb	2 ppm
Cu	1,5 ppm	Cd	< 1 ppm

Les résultats d'analyses (obtenus par fluorescence) mentionnés ci - dessus sont des valeurs moyennes représentatives de la qualité du produit.
Le produit étant d'origine naturelle, les résultats peuvent subir quelques variations.

ANALYSE GRANULOMETRIQUE MOYENNE

Tamisage AFNOR	
Ouverture de maille en mm	Passants cumulés %
2,500	100,00
2,000	100,00
1,600	100,00
1,000	99,93
0,630	99,71
0,315	97,20
0,200	90,65
0,160	85,44
0,080	58,28
0,040	22,800
0,032	19,45
0,020	12,94
0,010	7,22
0,005	3,92



Utilisable en Agriculture biologique conformément au règlement européen CE 834/2007

Directeur Commercial